OCHRANA

B1 700

Povrchová úprava proti skvrnám na bázi rozpouštědla, s extrémně rychlým schnutím, pro přírodní kameny, terakotu a aglomeráty.

B1 700 je ochranná úprava proti skvrnám na bázi rozpouštědla s extrémně rychlým schnutím, speciálně navržená a vyvinutá tak, aby žádným způsobem nezměnila vzhled materiálu, na který se aplikuje, a aby rychle schla a dodala povrchu, na který se aplikuje, zvlášť vysokou odolnost proti skvrnám.

B1 700 je zvláště vhodný pro aplikaci na všechny povrchy citlivé na změnu odstínu po aplikaci impregnační úpravy, jako je například vápenec (limestone).

B1 700 lze použít také jako povrchovou úpravu proti skvrnám v kombinaci s hloubkovou vodoodpudivou základní úpravou.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Dodává výrazné vlastnosti proti skvrnám
- Odolný proti UV záření
- Nemění barvu materiálu
- V průběhu času nežloutne

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na: mramor, pískovec, vápenec (limestone), žulu, břidlici, basaltinu, křemenec, porfyr, travertin, cotto, terakotu, aglomerát mramor-pryskyřice, aglomerát mramor-cement, aglomerát křemen-pryskyřice.

VYDATNOST

10–15 m²/l

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Štětec, aplikátor s rounem, váleček, hadřík

POSTUP APLIKACE

Příprava a očištění podkladu

- Podklad pečlivě očistěte a dbejte na odstranění prachu a nečistot z povrchu.
- Neaplikujte B1 700 na mokré podklady.
- Aplikujte B1 700 na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.

Aplikace

Před aplikací přípravku vždy proveďte zkoušku na části povrchu, která není na očích, nebo na nepoložené dlaždici, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

- Na suchý a čistý povrch naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu přípravku nástrojem, který vám vyhovuje, a dbejte na to, aby vrstva byla co nejrovnoměrnější a nejhomogennější a pokrývala celý povrch.
- Přípravek schne velmi rychle a nezanechává zvláštní zbytky. Pokud si všimnete lehkých zbytků, lze je snadno odstranit obyčejným suchým a čistým hadříkem. U zvlášť nasákavých povrchů se doporučuje aplikovat druhou vrstvu přípravku, a to nejdříve 30 minut po nanesení první.

Doba schnutí

Přípravek schne velmi rychle, v každém případě nejdéle do 30 minut od aplikace.

Zpřístupnění provozu

Povrch zpřístupněte provozu přibližně 2–3 hodiny po aplikaci přípravku.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Pro běžné čištění povrchu ošetřeného přípravkem B1 700 doporučujeme: NEUGEL nebo ALGAFLOOR podle materiálu.

Pro hloubkové čištění povrchu ošetřeného přípravkem B1 700 doporučujeme: FABER 30 nebo DETERFUG podle materiálu.

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Pokud se přípravek aplikuje jako povrchová úprava proti skvrnám na materiál, který již byl ošetřen hloubkovou vodoodpudivou základní úpravou, před aplikací B1 700 počkejte na úplné vyschnutí předchozí úpravy.
- Neaplikujte přípravek na mokrý nebo vlhký podklad.
- Neaplikujte přípravek na přehřátý podklad.
- Přípravek aplikujte při povrchové teplotě od +5 do +35 °C.
- Neaplikujte přípravek při hrozícím dešti nebo mrazu, za mlhy nebo při vysoké vlhkosti vzduchu.
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Před aplikací přípravku na celý povrch je vhodné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili vhodnost pro zamýšlené použití.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení aplikace lze použité pomůcky umýt lakovým benzinem.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Kapalina
Barva	Průhledná
Zápach	Rozpouštědlo
Bod vzplanutí (ASTM D 56)	< 21 °C
Měrná hmotnost při 20 °C	810 ± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

24 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- Lahve po 1 l – 12 lahví v krabici
- Kanystr po 5 l – 4 kanystry v krabici

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 4.0 – 17. 10. 2022

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.