OCHRANA

P 147 PLUS

Impregnační úprava proti skvrnám s vysokým zvýrazněním odstínu, nefilmotvorná, na bázi rozpouštědla, s matným efektem pro všechny nasákavé povrchy

P 147 PLUS je impregnační ochrana proti skvrnám s vysokým zvýrazněním odstínu na bázi rozpouštědla, nefilmotvorná, s výbornými oživujícími vlastnostmi. Používá se k zintenzivnění barvy a odstínu nasákavých povrchů, propůjčuje matný povrch bez vytvoření povrchového filmu. P 147 PLUS je určen k ošetření materiálů se středním a středně vysokým stupněm nasákavosti. P 147 PLUS propůjčuje podkladu výborné vlastnosti proti skvrnám a usnadňuje každodenní čištění a údržbu ošetřených podkladů.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Certifikovaně bezpečný pro použití na površích ve styku s potravinami
- Odolný proti UV záření
- Nefilmotvorná úprava
- Časem nežloutne

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na: aglomerát mramor-cement, aglomerát mramor-pryskyřice, aglomerát křemen-pryskyřice, břidlici, pískovec, basaltinu – lávový kámen, tavený čedič, cementinu, cement, cotto, žulu, vápenec (limestone), mramor, rekonstruovaný kámen (Ecopietra), porfyr, křemenec, terakotu, travertin, tuf. Výrobek není vhodný pro aplikace na lesklé povrchy.

VYDATNOST

15–20 m²/l

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Štětec, aplikátor s rounem, váleček, hadřík

POSTUP APLIKACE

Příprava a očištění podkladu

- Podklad pečlivě očistěte a dbejte na odstranění prachu a nečistot z povrchu.
- Neaplikujte P 147 PLUS na mokré podklady.
- Aplikujte P 147 PLUS na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.

Aplikace

Před aplikací přípravku vždy proveďte zkoušku na části povrchu, která není na očích, nebo na nepoložené dlaždici, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

- Na suchý a čistý povrch rozetřete tenkou a rovnoměrnou vrstvu přípravku nástrojem, který upřednostňujete, a dbejte na to, aby vznikla co nejrovnoměrnější a nejhomogennější vrstva pokrývající celý povrch.
- Zhruba 5–10 minut po aplikaci znovu rozetřete přebytky přípravku stejným nástrojem, který jste použili k aplikaci, a dbejte na homogenní rozetření, aby byl po skončení ošetření výsledek vizuálně jednotný.

- Zhruba 20–30 minut po aplikaci přípravku proveďte úplné a pečlivé odstranění zbytků, přičemž dbejte na odstranění všech přebytků, aby se předešlo pozdějším problémům s mastností. Tuto operaci je třeba provést povrchovým kartáčováním za sucha tradičním jednokotoučovým strojem (1,5 HP, 175 ot./min) s bílým kotoučem, kotoučem z jehněčí vlny nebo příslušenstvím z vlny a bavlny.
- Alternativně lze v případě pracovních desek, svislých ploch nebo malých ploch zbytky odstranit orbitálním strojem nebo ručně, pomocí kotouče nebo bílého padu či kompaktního plstěného hadříku nebo hadříku z vlny a bavlny.
- Abyste maximalizovali účinnost ochrany proti skvrnám, intenzitu zvýrazňujícího efektu a celkovou trvanlivost ošetření, můžete před odstraněním zbytků počkat déle než 20–30 minut, až na maximálně 45–60 minut, aby se podpořilo úplné a hluboké proniknutí přípravku do struktury kompaktnějších materiálů. Povrchový zbytek pak může být při odstraňování o něco odolnější.

Doba schnutí

Přípravek schne rychle, nejpozději do 1–2 hodin od aplikace.

Zpřístupnění provozu

Povrch zpřístupněte pěšímu provozu zhruba 4–6 hodin po aplikaci přípravku.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Pro běžné čištění povrchu ošetřeného přípravkem P 147 PLUS doporučujeme: NEUGEL nebo ALGAFLOOR podle materiálu.

Pro hloubkové čištění povrchu ošetřeného přípravkem P 147 PLUS doporučujeme: FABER 30 nebo DETERFUG podle materiálu.

Pro odstranění vosku z povrchu ošetřeného přípravkem P 147 PLUS doporučujeme: DEC 21 nebo DECERA/P podle materiálu.

POKYNY A DOPORUČENÍ

- V případě, že se přípravek aplikuje jako povrchová ochrana proti skvrnám na materiál, který již byl ošetřen hloubkovým vodoodpudivým základem, počkejte před aplikací P 147 PLUS na úplné zaschnutí předchozí úpravy
- Neaplikujte přípravek na mokrý nebo vlhký podklad
- Neaplikujte přípravek na přehřátý podklad
- Neaplikujte přípravek na lesklé povrchy
- Aplikujte přípravek při povrchové teplotě od +5 do +35 °C
- Neaplikujte přípravek při bezprostředním nebezpečí deště nebo mrazu, za mlhy nebo při vysoké vlhkosti prostředí.
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Před aplikací přípravku na celý povrch je vhodné provést předběžnou zkoušku, abyste posoudili jeho vhodnost.
- Při aplikacích na slinuté keramice (gres porcelán) a křemeni věnujte maximální pozornost odstraňování zbytků.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení aplikace lze použité pomůcky umýt lakovým benzinem.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Kapalina
Barva	Průhledná
Zápach	Rozpouštědlo
Bod vzplanutí (ASTM D 56)	< 23 °C

Měrná hmotnost při 20 °C	908 ± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

24 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- Lahve po 1 l – 12 lahví v krabici
- Kanystr po 5 l – 4 kanystry v krabici

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 1.0 – 30. 6. 2025

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.