OCHRANNÉ PŘÍPRAVKY

PROTW LUX LO

Vysoce účinná povrchová úprava proti skvrnám na bázi rozpouštědla s nízkým zápachem pro přírodní kámen a aglomeráty

PROTW LUX LO je ochranná úprava proti skvrnám na bázi rozpouštědla s nízkým zápachem, speciálně vyvinutá k tomu, aby aglomerátům a přírodnímu kameni se středním nebo středně nízkým nasákáním, například s leštěnou, kartáčovanou nebo jemně broušenou povrchovou úpravou, dodala zvlášť vysokou a dlouhodobou ochranu proti skvrnám. PROTW LUX LO se aplikuje rychle a snadno, nevytváří povrchový film, a proto nemění původní prodyšnost podkladu. Protože jde o výrobek s nízkým zápachem, je jeho použití obzvlášť vhodné v uzavřených prostorách, kde může charakteristický zápach výrobků na bázi rozpouštědla vadit.

PROTW LUX LO je výrobek s neutrálním efektem, který nemění barvu materiálů, na které se aplikuje, ale u povrchů citlivějších na změnu odstínu v důsledku nasákání může v některých případech barvu mírně zvýraznit. Je odolný proti UV záření, časem nežloutne a lze jej použít v interiéru i exteriéru. PROTW LUX LO je navíc certifikován pro styk s potravinami, a proto jej lze použít k ošetření kuchyňských pracovních desek proti skvrnám.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Dodává výrazné vlastnosti proti skvrnám
- Dodává ošetřenému povrchu vodo- a olejoodpudivost
- Řešení s nízkým zápachem
- Rychlé schnutí
- Chrání materiál před nečistotami a skvrnami
- Dodává vysokou vodoodpudivost
- Odolný proti UV záření
- Časem nežloutne
- Odolný proti povětrnostním vlivům
- Certifikovaný pro styk s potravinami

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na: mramor, pískovec, vápenec (limestone), žulu, břidlici, basaltinu, křemenec, porfyr, travertin, aglomerát mramor-pryskyřice, aglomerát mramor-cement, aglomerát křemen-pryskyřice

VYDATNOST

10–15 m²/l

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Štětec, aplikátor s rounem, váleček, hadřík

POSTUP APLIKACE

Příprava a očištění podkladu

- Podklad pečlivě očistěte a dbejte na odstranění prachu a nečistot z povrchu.
- Neaplikujte PROTW LUX LO na mokré nebo vlhké podklady.
- Aplikujte PROTW LUX LO na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C.

- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.

Aplikace

- Na suchý a čistý povrch rozetřete tenkou a rovnoměrnou vrstvu přípravku nástrojem, který upřednostňujete, a dbejte na to, aby vznikla co nejrovnoměrnější a nejhomogennější vrstva pokrývající celý povrch.
- Po aplikaci může výrobek zanechat lehké povrchové zbytky, zejména pokud se aplikuje na lesklé nebo kartáčované povrchy. V takovém případě zhruba 10–15 minut po aplikaci přebytky suchým a čistým hadříkem znovu rozetřete a sjednoťte, dokud nejsou zcela odstraněny.

Doba schnutí

Přípravek schne rychle, nejpozději do 60 minut od aplikace.

Zpřístupnění provozu

Povrch zpřístupněte provozu zhruba 2–3 hodiny po aplikaci přípravku.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

- Pro běžné čištění povrchu ošetřeného přípravkem PROTW LUX LO doporučujeme: NEUGEL nebo ALGAFLOOR
- Pro mimořádné čištění povrchu ošetřeného přípravkem PROTW LUX LO doporučujeme: FABER 30 nebo DETERFUG podle druhu čištěného kamene

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Neaplikujte přípravek na mokré nebo vlhké podklady.
- Neaplikujte přípravek na přehřáté podklady.
- Neaplikujte přípravek při bezprostředním nebezpečí deště nebo mrazu, za mlhy nebo při vysoké vlhkosti prostředí.
- Aplikujte přípravek při teplotě prostředí od +5 do +35 °C
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty.
- Před aplikací přípravku na celý povrch je vhodné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení aplikace lze použité pomůcky umýt lakovým benzinem.

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Kapalina
Barva	Průhledná
Zápach	Lakový benzin
Bod vzplanutí (ASTM D 56)	23 °C v otevřeném kelímku
Měrná hmotnost při 20 °C	800 ± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

36 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- Lahve po 1 l – 12 lahví v krabici
- Kanystry po 5 l – 4 kanystry v krabici

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P331	NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte se.

Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 3.0 – 11. 7. 2016

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.faberchimica.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.