PROTISKLUZOVÉ PŘÍPRAVKY

# SAFE FLOOR

**Protiskluzová úprava pro gres, keramiku, žulu, křemen a křemičité kameny**

SAFE FLOOR je protiskluzová úprava na vodní bázi, speciálně vyvinutá ke zvýšení povrchové přilnavosti povrchů obložených keramikou, gresem, žulou, křemenem a všemi křemičitými materiály, která umožňuje odstranit problémy s kluzkostí, jež se na tomto typu povrchů mohou vyskytnout.

SAFE FLOOR je ve svém oboru jedinečný výrobek, protože působí přímo na povrch materiálu, na který se aplikuje, a vytváří mikroeroze neviditelné pouhým okem, které podporují odvod vody, zvyšují povrchovou přilnavost podlahy a tím snižují kluzkost za mokra, a to jak při chůzi v obuvi, tak naboso.

## CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Na vodní bázi
- Zvyšuje přilnavost za mokra
- Nevytváří film a nezanechává zbytky
- Dlouhodobě účinná úprava
- Nevyžaduje pravidelnou údržbu

## OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na: aglomerát křemen-pryskyřice, tavený čedič, glazovanou keramiku, klinker, žulu, přírodní slinutou keramiku (gres porcelán), strukturovanou slinutou keramiku (gres porcelán)

## VYDATNOST

10–15 m²/l, proměnlivá podle stupně nasákavosti povrchu

## NÁSTROJE PRO APLIKACI

Štětec, váleček, aplikátor s rounem, rozprašovač

## POSTUP APLIKACE

Před aplikací přípravku vždy proveďte předběžnou zkoušku na části povrchu, která není vystavena pohledu, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití

**Příprava a očištění podkladu**

- Podklad pečlivě očistěte a dbejte na odstranění prachu a nečistot z povrchu.
- Počkejte, až bude ošetřovaný povrch suchý.
- Neprovádějte úpravu přípravkem SAFE FLOOR, je-li podlaha přímo vystavena slunečnímu záření.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Aplikujte přípravek na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C
- Z povrchu, který chcete ošetřit, odstraňte všechny případné dřívější úpravy. Aby byla účinnost úpravy co nejvyšší, je důležité, aby SAFE FLOOR přišel do přímého styku s povrchem podkladu, který chcete učinit protiskluzovým

**Aplikace**

Vzhledem k velmi široké škále materiálů, na nichž může být nutné protiskluzovou úpravu provést a které se navzájem liší složením, odolností a povrchovou tvrdostí, je k dosažení optimálního výsledku z hlediska stupně protiskluzovosti bez změny

původního vzhledu podkladu nutné provést předběžnou zkoušku, jejímž cílem je stanovit nejvhodnější dobu kontaktu mezi povrchem a přípravkem SAFE FLOOR.

Zkoušku je třeba provést před aplikací úpravy na celý povrch, na části materiálu, který není položen, nebo v části, která není na očích.

Obecně se nejvhodnější časové intervaly pohybují mezi 15 a 60 minutami, časy je však třeba považovat za čistě orientační a použít je jako pouhé vodítko pro předběžnou zkoušku, která se na povrchu provádí.

Stupeň protiskluzovosti dosažený při předběžné zkoušce je třeba posoudit po důkladném a vydatném opláchnutí povrchu vodou po skončení aplikace přípravku, aby případné zbytky nezkreslily čtení skutečně dosaženého výsledku.

Hodnocení dosaženého výsledku je třeba provést podle těchto jednoduchých, ale zásadních pokynů

- Hodnocení provádějte na mokré podlaze
- Hodnoťte ručně tak, že třete prsty ruky o povrch a vyvíjíte výrazný tlak, aby se simulovala váha chodící osoby
- Porovnejte ošetřenou část s neošetřenou, abyste lépe vnímali rozdílný stupeň vytvořené přilnavosti

Přípravek se používá čistý, bez ředění. Naneste vydatný a rovnoměrný film přípravku nástrojem, který upřednostňujete, a dbejte na to, aby vznikla rovnoměrná vrstva pokrývající celý ošetřovaný povrch.

Nechte přípravek působit po dobu stanovenou při předběžné zkoušce. Během této doby je důležité, aby povrch podlahy zůstal stále rovnoměrně mokrý a pokrytý vrstvou přípravku. Proto v případě potřeby SAFE FLOOR znovu rozetřete a naneste další množství.

Po uplynutí doby stanovené při zkoušce odstraňte přebytky, pokud možno pomocí vysavače kapalin nebo savého papíru či hadrů, a ihned poté důkladně a vydatně opláchněte čistou vodou.

**Zpřístupnění provozu**

Po důkladném odstranění zbytků a opláchnutí vodou lze povrch zpřístupnit pěšímu provozu.

## DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Po ošetření přípravkem SAFE FLOOR udržujte povrch čistý nejvhodnějším výrobkem Faber, například NEUTRAL CLEANER nebo FLOOR CLEANER, který zvolte podle vlastností povrchu.

## POKYNY A DOPORUČENÍ

- Přípravek se musí aplikovat čistý
- Neaplikujte přípravek na materiály citlivé na kyseliny
- Neaplikujte na mokré nebo přehřáté podklady
- Neaplikujte na povrchy přímo vystavené slunečnímu záření
- Aplikujte přípravek při povrchové teplotě od +5 do +40 °C
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Před aplikací přípravku na celý povrch je vhodné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

## ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení lze použité pomůcky umýt vodou.

## FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| **Vzhled** | Kapalina |
| **Barva** | Jantarová |

| | |
|---|---|
| **Zápach** | Citrusy |
| **pH** | 1,5 ± 0,5 |
| **Měrná hmotnost při 20 °C** | 1035 ± 5 g/l |

## SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

## DOBA SKLADOVATELNOSTI

24 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

## BALENÍ

- Lahve po 1 l – 12 lahví v krabici
- Kanystr po 5 l – 4 kanystry v krabici

## NÁHODNÝ ÚNIK

Přípravek absorbujte savým materiálem (papír, piliny, vermikulit) a vložte do nejvhodnější nádoby na odpad.

## BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

> Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 3.0 – 12. 9. 2022

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.