profiobklady.cz
+420 737 246 887 · info@profiobklady.cz

TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU

TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA HYDRO BAN®

LATICRETE HYDRO BAN je tenká, zatížitelná hydroizolační a protipraskovací membrána, která nevyžaduje použití tkaniny v ploše, v koutech ani v rozích a přilne přímo k široké škále podkladů.

Je to jednosložkový, samovytvrzující kapalný kaučukový polymer s antimikrobiální technologií Microban®, který vytváří pružnou bezespárou membránu. Je vhodný do interiéru i exteriéru a ideální pro mokré a trvale ponořené aplikace, například mokré místnosti, sprchy a bazény.

Obklady, tenké cihelné pásky a kámen lze lepit přímo na membránu. Po vytvrzení je tenká pouze 0,5–0,8 mm a mění barvu ze světle šalvějové na olivově zelenou.



EN 14891
DM OP

EC1 PLUS
GEV-EMICODE, velmi nízké emise

MICROBAN®
antimikrobiální ochrana

POUŽITÍ
sprchy, koupelny, balkony, bazény

TŘÍDA	TLOUŠŤKA (SUCHÁ)	SPOTŘEBA	PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN	BALENÍ
DM OP dle EN 14891	**0,5–0,8 mm** 2 vrstvy po 0,4–0,6 mm	**~ 0,95 kg/m²** při dvou vrstvách	**~ 5,0 mm** za standardních podmínek	**5 / 10 / 20 kg** kbelík

1. NÁZEV VÝROBKU

HYDRO BAN®

2. VÝROBCE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

3. POPIS VÝROBKU

HYDRO BAN je tenká, zatížitelná hydroizolační a protipraskovací membrána, která nevyžaduje použití tkaniny v ploše, v koutech ani v rozích a přilne přímo k široké škále podkladů. Je to jednosložkový, samovytvrzující kapalný kaučukový polymer vybavený antimikrobiální technologií Microban®, který vytváří pružnou bezespárou hydroizolační membránu.

POUŽITÍ

- Interiér i exteriér
- Bazény, fontány a vodní prvky
- Sprchové vaničky, sprchové kouty a okolí van
- Průmyslové, komerční a obytné koupelny a prádelny
- Lázně (spa) a vířivky
- Kuchyně a prostory pro zpracování potravin
- Terasy a balkony nad neobývanými prostory
- Pracovní desky a fasády
- Parní místnosti (při použití s parotěsnou zábranou)

VÝHODY

- Obklady, tenké cihelné pásky a kámen lze lepit přímo na membránu HYDRO BAN
- Jednosložková a připravená k použití – snadná a rychlá aplikace štětcem nebo válečkem

- Tenká; po vytvrzení pouze 0,5–0,8 mm
- Přemostění trhlin až do 3 mm nad smršťovacími a jinými nekonstrukčními trhlinami
- Není nutná tkanina (pro spáry nebo trhliny s horizontálním pohybem do 3 mm)
- Přilne přímo ke kovovým a PVC instalačním tvarovkám
- Rychle schne – zkouška zaplavením přibližně 2 hodiny po konečném vytvrzení (při 21 °C / 50 % relativní vlhkosti)
- Při vytvrzování mění barvu ze světle šalvějové na olivově zelenou – světlejší barva usnadňuje kontrolu
- Bezpečná – bez rozpouštědel a nehořlavá
- Vybavena antimikrobiální technologií Microban® na ochranu ošetřeného předmětu
- Splňuje EN 14891 DM OP
- Překračuje ANSI A118.10 a A118.12
- Schváleno IAPMO
- Hodnocení „Extra Heavy Service“ dle úrovní výkonu TCNA (dle ASTM C627 Robinson Floor Test)

VHODNÉ PODKLADY

- Beton
- Cementová malta
- Cementová omítka
- CMU (betonové tvárnice)
- Cihla
- Sádrokartonová deska
- Exteriérová překližka lepená vodovzdorným lepidlem (pouze interiér)
- Cementovláknitá deska
- Keramický obklad a kámen
- Cementové terrazzo

BALENÍ

- Kbelík 5 kg; 80 kbelíků na paletě
- Kbelík 10 kg; 40 kbelíků na paletě
- Kbelík 20 kg; 27 kbelíků na paletě

ORIENTAČNÍ POKRYTÍ / SPOTŘEBA

~ 0,95 kg/m² (při dvou vrstvách)

SKLADOVATELNOST

Neotevřená originální balení výrobku jsou zaručena v první jakosti po dobu dvou (2) let při skladování nad zemí v suchu. Vysoká vlhkost zkracuje trvanlivost pytlovaného výrobku.

OMEZENÍ

- NELEPTE na OSB, dřevotřískové desky, překližku lepenou pro interiér, luan, Masonite® ani povrchy z tvrdého dřeva.
- NEPOUŽÍVEJTE přes dynamické dilatační spáry, konstrukční trhliny nebo trhliny s vertikálním rozdílným pohybem (úplné pokyny viz instalační pokyny HYDRO BAN, DS 663.5).
- Hydroizolační membrány v trvale ponořených aplikacích musí být provedeny tak, aby vznikl souvislý „efekt vodotěsné vany“ bez dutin a přerušení. Proto se nedoporučuje provádět hydroizolační membrány v omezených plochách (např. pouze v místě vodní hladiny) v ponořených aplikacích.
- NEPROVÁDĚJTE přes konstrukční trhliny, trhliny s vertikálním pohybem nebo trhliny s horizontálním pohybem > 3 mm.
- NEPOUŽÍVEJTE jako parotěsnou zábranu (zejména v parních místnostech).
- NEVYSTAVUJTE nechráněnou membránu slunci ani povětrnostním vlivům déle než 30 dní.
- NEVYSTAVUJTE negativnímu hydrostatickému tlaku, nadměrnému prostupu páry, rozpouštědlům pryže ani ketonům.
- Musí být překryta keramickým obkladem, kamenem, cihlou, lože ze zhutněné suché malty (neponořené aplikace), terrazzem nebo jinou zatížitelnou povrchovou úpravou. Pro dočasné překrytí použijte ochrannou desku.
- Před použitím výrobku v aplikacích sprchových van si vyžádejte schválení místního stavebního úřadu.
- NEPROVÁDĚJTE přímo přes jednovrstvé dřevěné podlahy, překližkové vany/sprchy/fontány nebo podobné konstrukce.
- NEPOUŽÍVEJTE pod cementové nebo jiné omítkové povrchy. Pokud je pod omítkovými povrchy vyžadována hydroizolační membrána, poraďte se s výrobcem omítky o jeho doporučeních.
- NEPOUŽÍVEJTE pod samonivelační podlahové hmoty ani dekorativní otěruvzdorné povrchy. Poznámka: Podklady musí být konstrukčně pevné, stabilní a dostatečně tuhé, aby unesly keramický obklad/kamenný obklad, tenké cihelné pásky a podobné povrchové úpravy.

UPOZORNĚNÍ

- Další bezpečnostní informace najdete v bezpečnostním listu (SDS).
- Před aplikací na celou plochu proveďte malou zkoušku výrobku.
- Nechte membránu úplně vytvrdnout (typicky 24 hodin při 10 °C–21 °C a 70 % relativní vlhkosti); před pokládkou obkladu nebo kamene proveďte zkoušku zaplavením (typicky 2 hodiny při 21 °C nebo vyšší teplotě a 50 % relativní vlhkosti před zkouškou

zaplavením).

- Maximální vlhkost betonového podkladu nesmí překročit 3 %.
- Za chladného počasí chraňte hotovou práci před provozem až do úplného vytvrzení.
- Tloušťka mokré vrstvy je 0,4 až 0,6 mm na jednu vrstvu. K ověření tloušťky použijte měrku tloušťky mokrého filmu.
- Nechte vlhké malty vytvrzovat 72 hodin při 21 °C před aplikací HYDRO BAN. V těchto podmínkách nechte HYDRO BAN vytvrdnout minimálně 2 hodiny při 21 °C před zkouškou zaplavením.
- Chraňte před provozem a vodou, dokud zcela nevytvrdne.
- HYDRO BAN přejde ze světle šalvějově zelené na tmavší olivově zelenou, když zcela vytvrdne. Druhá vrstva se nesmí nanášet, dokud první vrstva zcela nevytvrdne. Všechny doby zkoušek zaplavením se počítají od okamžiku, kdy je druhá vrstva zcela vytvrzená a nejsou vidět žádné světle šalvějové oblasti.
- Po nanesení druhé vrstvy při 21 °C a 50 % relativní vlhkosti se doba do pokládky obkladu liší podle podkladu, teploty a relativní vlhkosti.
- Na velmi savých podkladech může být nutné podklad předem ošetřit penetrací PRIMER PLUS, PRIMER SUPERIOR nebo penetračním nátěrem HYDRO BAN sestávajícím z 1 dílu HYDRO BAN a 4 dílů čisté vody.
- HYDRO BAN nemá žádnou klasifikaci nebezpečnosti podle směrnice 99/45/ES.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě zasažení očí a pokožky omyjte velkým množstvím vody.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

INFORMACE O VOC / LEED

- GEV EMICODE: EC1 Plus
- Emise do vnitřního ovzduší (ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR): A+
- UL Greenguard: Tento výrobek byl certifikován pro nízké chemické emise (ULCOM/GG UL2818) v rámci certifikačního programu UL GREENGUARD pro chemické emise ze stavebních materiálů, povrchových úprav a vybavení (norma UL 2818) společností UL Environment.

POUŽITELNÉ NORMY

- EN 14891, DM OP
- ANSI A118.10
- A118.12
- Zpráva ICC Evaluation Service ESR-2417
- IAPMO/Uniform Plumbing Code File No. 3524
- Systém řízení kvality ISO 9001:2015

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

VLASTNOST	HODNOTA
Klasifikace dle EN 14891	**DM OP**
Báze	**samovytvrzující kapalný kaučukový polymer**
Barva	**světle zelená**
Sypná hustota	**1,35 g/cm³**
Hořlavost	**ne**
Odolnost proti teplotě	**od -30 °C do +140 °C**

KLASIFIKACE DLE EN 14891	HODNOTA	POŽADAVEK
Počáteční přídržnost	**~ 1,0 N/mm²**	≥ 0,5 N/mm²
Přídržnost po ponoření do vody	**~ 0,8 N/mm²**	≥ 0,5 N/mm²
Přídržnost po tepelném působení	**~ 1,3 N/mm²**	≥ 0,5 N/mm²
Přídržnost po cyklech zmrazování a rozmrazování	**~ 0,9 N/mm²**	≥ 0,5 N/mm²
Přídržnost po ponoření do vody nasycené vápnem	**~ 1,2 N/mm²**	≥ 0,5 N/mm²
Přídržnost po ponoření do obarvené vody	**~ 0,8 N/mm²**	≥ 0,5 N/mm²
Vodotěsnost při 1,5 bar po dobu 7 dní (standardní tlak)	**bez průsaku**	bez průsaku
Schopnost přemostění trhlin (za standardních podmínek)	**~ 5,0 mm**	≥ 0,75 mm

PRACOVNÍ VLASTNOSTI

VLASTNOST	HODNOTA
Konzistence	**hladká, hustá kapalina**

VLASTNOST	HODNOTA
Hustota čerstvé směsi	**1,35 g/cm³**
Poměr míchání	**připraveno k použití**
Teplota při aplikaci	**+10 °C až +30 °C**
Průměrná doba do nanesení druhé vrstvy	**~ 1–2 hodiny**
Doba do zkoušky zaplavením	**2 hodiny (po poslední vrstvě)***
Doba do pokládky obkladu	**2 hodiny (po poslední vrstvě)***
Maximální tloušťka jedné vrstvy	**0,4 – 0,6 mm**
Maximální celková tloušťka (suchá)	**0,5 – 0,8 mm**

* při 21 °C a 50 % relativní vlhkosti

PŘIBLIŽNÁ DOBA SCHNUTÍ**

PODKLAD	PŘIBLIŽNÁ DOBA SCHNUTÍ
Beton	**50 minut**
Cementová deska	**30 minut**
Vláknocementová podložka	**15 minut**

** Po nanesení druhé vrstvy při 21 °C a 50 % relativní vlhkosti. Doba schnutí se liší podle podkladu, teploty a relativní vlhkosti.

Specifikace se mohou změnit bez upozornění. Uvedené výsledky jsou typické, ale odrážejí použité zkušební postupy. Skutečný výkon v praxi bude záviset na způsobu provedení a podmínkách na stavbě.

5. PROVEDENÍ

HYDRO BAN® lze nanášet štětcem, válečkem nebo zednickou lžící. Všechny plochy musí mít dvě (2) vrstvy, aby byla zajištěna hydroizolační schopnost. Při použití malířského válečku nebude podklad skrz HYDRO BAN prosvítat, je-li nanesen s 0,5 – 0,8 mm suché membrány. Barva se při úplném vytvrzení mění ze světle šalvějové na olivově zelenou. Před použitím výrobku si prostudujte úplné pokyny k instalaci v DS 663.5.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Teplota povrchu musí být při aplikaci a po dobu 24 hodin po provedení mezi 10 a 30 °C. Všechny podklady musí být konstrukčně pevné, čisté a bez nečistot, oleje, tuku, barvy, cementového mléka, výkvětů, betonových penetrací nebo ošetřovacích prostředků. Hrubý nebo nerovný beton vyhlaďte maltou LATICRETE na povrch odpovídající dřevěnému hladítku nebo lepší. Nevyrovnávejte produkty na bázi sádry nebo asfaltu.

Maximální odchylka v rovině nesmí překročit 6 mm na 3 m, s maximálně 1,5 mm na 0,3 m mezi vyvýšenými místy. Horké, suché povrchy navlhčete a přebytečnou vodu smeťte – aplikaci lze provést na vlhký povrch. Informace o aplikaci na beton viz DS 663.5.

1. Podklady musí být konstrukčně pevné, stabilní a dostatečně tuhé, aby unesly keramický obklad/kamenný obklad, tenké cihelné pásky a podobné povrchové úpravy. Montážník musí ověřit, že průhyb vnitřních překližkových podlah při všech užitných, stálých a rázových zatíženích nepřekračuje průmyslové normy L/360 pro keramický obklad a cihly nebo L/480 pro kamenné obklady a L/600 pro všechny venkovní obkladové aplikace, kde L = rozpětí.

2. Minimální konstrukce vnitřních překližkových podlah.

a) HRUBÁ PODLAHA: 15 mm silná překližka lepená vodovzdorným lepidlem, buď hladká s podepřenými všemi okraji desek, nebo na pero a drážku, přes trámky s osovou vzdáleností max. 400 mm; připevněte překližku po 150 mm podél konců desek a po 200 mm podél mezilehlých podpor hřebíky 8d s kroužkovým dříkem, s povrchovou úpravou nebo žárově pozinkovanými (nebo šrouby); ponechte 3 mm mezi konci desek a 6 mm mezi okraji desek; všechny konce desek musí být podepřeny nosným prvkem; přilepte desky k trámkům konstrukčním lepidlem.

b) PODLAHOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA: 15 mm silná překližka lepená vodovzdorným lepidlem, připevněná po 150 mm podél konců desek a po 200 mm v ploše desky (v obou směrech) hřebíky 8d s kroužkovým dříkem, s povrchovou úpravou nebo žárově pozinkovanými (nebo šrouby); ponechte 3 mm až 6 mm mezi deskami a 6 mm mezi okraji desek a přiléhajícími povrchy; spáry podkladní vrstvy posuňte oproti spárám v hrubé podlaze a střídejte spáry mezi konci desek; přilepte podkladní vrstvu k hrubé podlaze konstrukčním lepidlem. Úplné podrobnosti viz technický list 152 „Lepení keramických obkladů, kamene nebo cihel na dřevěné podlahy“.

PŘEDÚPRAVA TRHLIN A SPÁR

Všechny trhliny v podkladu, studené spáry a kontrolní spáry vyplňte do hladka latexem modifikovaným tenkovrstvým lepidlem LATICRETE. Naneste vydatnou vrstvu** HYDRO BAN o šířce přibližně 200 mm přes trhliny v podkladu, studené spáry a kontrolní spáry štětcem nebo válečkem (váleček s hrubým vlasem). K předúpravě trhlin, spár, oblouků, rohů, odpadů a prostupů s HYDRO BAN lze použít 150 mm hydroizolační / protipraskovací tkaninu.

PŘEDÚPRAVA KOUTŮ A PŘECHODŮ PODLAHA/STĚNA
Všechny kouty podkladu a přechody podlaha/stěna a změny roviny vyplňte do hladka latexem modifikovanou tenkovrstvou maltou. Naneste vydatnou vrstvu** HYDRO BAN o šířce přibližně 200 mm přes kouty podkladu a přechody podlaha/stěna štětcem nebo válečkem (váleček s hrubým vlasem).

PŘEDÚPRAVA ODPADŮ
Odpady musí být typu s lepicí přírubou nebo upínacím kroužkem, s odvodňovacími otvory a podle ASME A112.6.3. Naneste vydatnou vrstvu **tekuté hydroizolační membrány HYDRO BAN kolem a přes lepicí přírubu nebo spodní polovinu upínacího kroužku odpadu. Překryjte druhou vrstvou** HYDRO BAN. Po zaschnutí naneste housenku silikonového tmelu LATASIL™ tam, kde HYDRO BAN dosedá na hrdlo odpadu. Nasaďte horní polovinu upínacího kroužku odpadu.

PŘEDÚPRAVA PROSTUPŮ
Mezi odpady, trubkami, svítidly nebo jinými prostupy a okolním keramickým obkladem, kamenem nebo cihlou ponechte mezeru nejméně 3 mm. Případné mezery kolem trubek, svítidel nebo jiných prostupů vyplňte latexem modifikovanou tenkovrstvou maltou. Naneste vydatnou vrstvu **tekutého HYDRO BAN kolem otvoru prostupu. Překryjte druhou vrstvou** HYDRO BAN. Přiveďte HYDRO BAN až do úrovně obkladu nebo kamene. Po zaschnutí utěsněte lemování silikonovým tmelem LATASIL. Při hydroizolaci bazénů je nezbytné použít příslušenství s přírubami.

IZOLACE TRHLIN (ČÁSTEČNÉ POKRYTÍ)
Potlačení trhlin se musí provést minimálně v trojnásobku šířky obkladu nebo kamene, který se pokládá. Obklad položený přes trhlinu se nesmí dotýkat betonu. Naneste vydatnou vrstvu **HYDRO BAN minimálně v trojnásobku šířky obkladu válečkem nebo štětcem a nechte zaschnout. Poté, co první vrstva zaschne na dotek, naneste druhou vydatnou vrstvu** HYDRO BAN přes první vrstvu.

Jako alternativu: naneste vydatnou vrstvu **tekutého HYDRO BAN o šířce trojnásobku šířky obkladu přes trhlinu válečkem nebo štětcem a ihned vložte do mokré tekutiny přes trhlinu 150 mm širokou hydroizolační / protipraskovací tkaninu. Pevně přitlačte štětcem nebo válečkem, aby tekutina zcela prosákla („bleed through“). Ihned naneste další vydatnou vrstvu** tekutého HYDRO BAN přes tkaninu a nechte zaschnout. Po zaschnutí první úpravy naneste vydatnou vrstvu** HYDRO BAN přes první širokou vrstvu válečkem nebo štětcem a nechte zaschnout. Nejbližší spáru k trhlině, řeznou spáru nebo studenou spáru v obkladu nebo kamenné pokládce ošetřete silikonovým tmelem LATASIL.

HLAVNÍ APLIKACE
Nechte všechny předupravené plochy zaschnout na dotek. Naneste vydatnou vrstvu **HYDRO BAN štětcem nebo válečkem přes podklad včetně předupravených ploch. Naneste další vydatnou vrstvu** HYDRO BAN přes první vrstvu HYDRO BAN. Nechte vrchní vrstvu zaschnout na dotek, přibližně 1–2 hodiny při 21 °C a 50 % relativní vlhkosti. Když poslední vrstva zaschne na dotek, zkontrolujte konečný povrch, zda nemá bodové otvory, dutiny, tenká místa nebo jiné vady. HYDRO BAN zaschne na dotek do olivově zelené barvy. K utěsnění vad použijte další HYDRO BAN.

OCHRANA
Zajistěte ochranu nově provedené membrány, i když je překryta tenkovrstvým keramickým obkladem, kamenem nebo cihlou, proti dešti nebo jiné vodě po dobu minimálně 2 hodin při 21 °C a 50 % relativní vlhkosti.

ZKOUŠKA ZAPLAVENÍM
Nechte membránu zcela vytvrdnout před zkouškou zaplavením, typicky 2 hodiny po konečném vytvrzení při 21 °C a 50 % relativní vlhkosti. Za chladných a/nebo vlhkých podmínek bude vyžadována delší doba vytvrzování. Při teplotách 10 – 21 °C ponechte 24 hodin po konečném vytvrzení před zkouškou zaplavením.

POKLÁDKA FINÁLNÍCH POVRCHŮ
Jakmile HYDRO BAN zaschne na dotek, lze keramický obklad, kámen nebo cihlu pokládat metodou tenkého lože latexovou tenkovrstvou maltou LATICRETE. Nechte HYDRO BAN vytvrzovat 2 hodiny při 21 °C a 50 % relativní vlhkosti před překrytím hrubým ložem malty, epoxidovými lepidly, terrazzem nebo pružnými či dřevěnými podlahami citlivými na vlhkost. Nepoužívejte lepidla na bázi rozpouštědel přímo na HYDRO BAN.

ODPADY A PROSTUPY
K utěsnění mezery mezi odpadem nebo prostupem a povrchovou úpravou použijte silikonový tmel LATASIL a pěnovou výplň. Nepoužívejte spárovací hmotu ani spárovací maltu.

KONTROLNÍ SPÁRY
Instalace keramických obkladů, kamene a cihel musí obsahovat spáry vyplněné tmelem nad všemi kontrolními spárami v podkladu. Spáry vyplněné tmelem však mohou být vodorovně posunuty až o šířku jednoho obkladu od polohy kontrolní spáry v podkladu, aby odpovídaly vzoru spár.

DILATAČNÍ SPÁRY
Instalace keramických obkladů, kamene a tenkých cihel musí obsahovat dilataci v koutech, rozích, jiných změnách roviny podkladu a nad všemi dilatačními spárami v podkladu. Dilatační spáry v keramickém obkladu, kamenném nebo cihelném zdivu jsou nutné také na obvodech, u omezujících povrchů a u prostupů. Použijte silikonový tmel LATASIL a pěnovou výplň.

STŘÍKANÁ APLIKACE HYDRO BAN®

Dodržujte všechny požadavky na provedení a přípravu povrchu uvedené v tomto dokumentu a v DS 663.5 a TDS 410. Stříkací zařízení použité pro aplikaci HYDRO BAN® by mělo být schopné vytvářet maximálně 22,8 MPa s průtokem 3,6 až 6,0 l/min s použitím reverzibilní trysky 0,521 nebo 0,631. Udržujte zařízení naplněné HYDRO BAN pro zajištění nepřetržité aplikace kapaliny. Délka hadice nesmí překročit 30 m a průměr 9 mm. Naneste souvislý film HYDRO BAN s překrýváním nástřiku**. Mokrý film má šalvějově zelený vzhled a schne do tmavší olivově zelené barvy. Když první vrstva zaschne do jednotné olivově zelené barvy, přibližně za 45 až 90 minut při 21 °C, vizuálně zkontrolujte nátěr, zda nemá dutiny nebo bodové otvory. Případné vady vyplňte dalším materiálem a naneste druhou vrstvu** kolmo na první. Tloušťku mokrého filmu pravidelně kontrolujte měrkou tloušťky mokrého filmu. Každá mokrá vrstva by měla mít tloušťku 0,4 – 0,6 mm. Kombinovaný suchý nátěr by měl mít tloušťku 0,5 – 0,8 mm.

Průběžně kontrolujte tloušťku nánosu měrkou tloušťky mokrého filmu při dávkování HYDRO BAN, aby bylo zajištěno dosažení vhodné tloušťky a pokrytí. Odraz a přestřik spotřebují více výrobku. K dosažení požadované tloušťky filmu musí být nátěr bez bodových otvorů a vzduchových bublin. Nástřik nevyválujte zpětně válečkem. Nechte HYDRO BAN vytvrdnout podle pokynů v tomto dokumentu, v DS 663.5 a TDS 410 před pokládkou obkladu nebo kamene.

Je důležité poznamenat, že plochy, které nemají být opatřeny HYDRO BAN, by měly být zakryty páskou a chráněny před případným přestřikem. Dilatační a pohybové spáry je třeba respektovat a ošetřit podle pokynů v tomto dokumentu, v DS 663.5 a TDS 410.

** Tloušťka mokré vrstvy je 15–22 mil (0,4–0,6 mm). K ověření tloušťky použijte měrku tloušťky mokrého filmu.

6. DOSTUPNOST A CENA

DOSTUPNOST

Materiály LATICRETE® jsou dostupné po celém světě. Informace o distributorech poskytuje výrobce LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, online informace o distributorech najdete na webu výrobce.

CENA

Úplné informace a cenu poskytne výrobce LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico.

7. ZÁRUKA

Dodavatel zaručuje, že se výrobek za běžných podmínek a při běžném použití nezhorší. Platnost záruky je jeden (1) rok. Další informace poskytuje technická podpora. Viz 10. Evidence dokumentace:

- záruka na výrobek 1 rok
- systémová záruka 10 let
- záruka 10 let na bazénový systém

8. ÚDRŽBA

LATICRETE® a LATAPOXY® jsou vysoce kvalitní výrobky určené k dlouhodobým instalacím bez nutnosti údržby. Výkon a trvanlivost však mohou záviset na správné údržbě, podle použitých čisticích prostředků.

9. TECHNICKÉ SLUŽBY

TECHNICKÁ POMOC

Informace poskytuje linka technické podpory výrobce (kontakt je uveden na webu výrobce).

TECHNICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ LITERATURA

Technickou a bezpečnostní literaturu získáte na webu výrobce.

UPOZORNĚNÍ

Informace a pokyny v technickém listu, ačkoli vycházejí ze znalostí získaných dlouholetou aplikací, jsou orientační. LATICRETE® nemůže přímo ovlivnit způsob a podmínky provádění výrobků a nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z jejich provedení. Kdo chce výrobky LATICRETE® použít, měl by provést odpovídající zkoušky pro určení podmínek na stavbě. Uvedené výsledky jsou typické, ale odrážejí použité zkušební postupy. Skutečný výkon v praxi bude záviset na způsobu provedení a podmínkách na stavbě.

Na výrobky LATICRETE® se vztahuje záruka v mezích stanovených všeobecnými obchodními podmínkami výrobce a v mezích souladu s technickými specifikacemi a příslušnými certifikacemi, jak je výslovně uvedeno v technických listech, dokumentaci nebo příslušné technické dokumentaci.

10. EVIDENCE DOKUMENTACE

Další informace o výrobku jsou k dispozici na webu výrobce. Seznam souvisejících dokumentů:

- DS 230.13: záruka na výrobek 1 rok
- DS 025.0: systémová záruka 25 let
- DS 663.5: instalační pokyny pro HYDRO BAN
- TDS410: stříkání HYDRO BAN

- TDS 152 „Lepení keramických obkladů, kamene nebo cihel na dřevěné podlahy“