profiobklady.cz
+420 737 246 887 · info@profiobklady.cz

TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU

ADHEZNÍ PRIMER BEZ ROZPOUŠTĚDEL PRIMER SUPERIOR

LATICRETE PRIMER SUPERIOR je univerzální primer bez rozpouštědel, připravený k použití. Zlepšuje přilnavost malt na řadě hladkých a nesavých podkladů, na které se obtížně lepí.

Chrání také podklady citlivé na vlhkost před vodou obsaženou v cementových lepidlech a snižuje nasákavost silně savých podkladů.

Je vhodný pro interiér i exteriér, na savé i nesavé podklady, a nanáší se štětcem nebo válečkem.



EC1 PLUS
GEV-EMICODE, velmi nízké emise

EMISE A+
emise do vnitřního ovzduší, třída A+

BEZ ROZPOUŠTĚDEL
bezpečný, rychle schne

POUŽITÍ
interiér i exteriér, savé i nesavé podklady

SPOTŘEBA	TEPLOTA APLIKACE	SCHNUTÍ	DO POKLÁDKY	BALENÍ
~ 200 g/m²	+5 až +40 °C	~ 1 hodina	1 až 24 hodin	5 kg, 10 kg
dle savosti podkladu	podklad i okolí	nesavé podklady	nejdéle 24 hodin	80 / 40 kbelíků na paletě

1. NÁZEV VÝROBKU
PRIMER SUPERIOR

2. VÝROBCE
LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

3. POPIS VÝROBKU
PRIMER SUPERIOR je univerzální primer bez rozpouštědel, připravený k použití, určený ke zlepšení přilnavosti malt na řadě hladkých, savých i nesavých podkladů, na které se obtížně lepí.

PRIMER SUPERIOR také chrání podklady citlivé na vlhkost před vodou obsaženou v cementových lepidlech.

POUŽITÍ
- Pro interiér i exteriér
- Pro savé i nesavé podklady
- Ke zlepšení přilnavosti lepidel na obklady, vyrovnávacích malt a cementových samonivelačních hmot na podkladech, na které se obtížně lepí
- Ke snížení pórovitosti silně savých podkladů

VÝHODY
- Jednokrokový primer pro pokládku obkladů
- Připravený k použití, nanáší se štětcem nebo válečkem
- Bezpečný, bez rozpouštědel
- Rychle schne
- Pro savé i nesavé podklady

- Pro interiér i exteriér

VHODNÉ PODKLADY

- Dlaždice nebo kámen
- Beton
- Cementové potěry a maltová lože
- Sádrová omítka
- Sádrokartonová deska
- Cementová podkladní deska (u konkrétních pokynů pro pokládku a vhodnosti do exteriéru se obraťte na výrobce desky)
- Zdivo
- Anhydritový potěr
- Samonivelační a opravné hmoty
- Ocel
- Sklo

BALENÍ

- Kbelík 5 kg; 80 kbelíků na paletě
- Kbelík 10 kg; 40 kbelíků na paletě

ORIENTAČNÍ POKRYTÍ / SPOTŘEBA

- ~ 200 g/m²
- Poznámka: Spotřeba se mění podle savosti podkladu.

SKLADOVATELNOST

Skladujte v původním balení. Spotřebujte do jednoho (1) roku od data výroby. Chraňte před mrazem. V původním balení skladujte při teplotě nad 5 °C, nevystavujte přímému slunci a nenechte zamrznout.

OMEZENÍ

- NEPOUŽÍVEJTE v prostorách vystavených vlhkosti.
- Používejte pouze na suché podklady.
- NENANÁŠEJTE, pokud je teplota okolí nebo povrchu pod 5 °C nebo nad 40 °C.
- NEČEKEJTE s pokládkou obkladu déle než 24 hodin.
- Na povrchy ošetřené PRIMEREM SUPERIOR použijte zlepšené cementové lepidlo na obklady (C2).

UPOZORNĚNÍ

- Další informace najdete v bezpečnostním listu.
- Při aplikaci PRIMERU SUPERIOR chraňte plochy, které se nemají ošetřovat.
- Případné rozlití ihned smyjte vodou.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

INFORMACE O EMISÍCH (VOC / LEED)

- GEV EMICODE: EC1 Plus
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+

PLATNÉ NORMY

- ISO 9001:2015 – systém řízení jakosti

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

VLASTNOST	HODNOTA
Vzhled	modrá kapalina
Hořlavost	ne
Odolnost vůči teplotě	od –30 °C do +90 °C

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOST	HODNOTA
Viskozita	~ 214 mPa·s
Hustota	1,2 kg/dm³
pH	~ 6,5
Teplota při aplikaci	od +5 °C do +40 °C

VLASTNOST	HODNOTA
Doba do lehkého pochozu	~ 1 hodina
Doba schnutí	~ 1 hodina
Doba do pokládky obkladu	mezi 1 a 24 hodinami

Uvedené výsledky jsou typické, ale odrážejí zkušební postupy použité při +23 °C / 50 % relativní vlhkosti a bez větrání. Specifikace se mohou měnit bez upozornění. Skutečný výkon na stavbě bude záviset na způsobu provádění a podmínkách na stavbě.

MAXIMÁLNÍ VLHKOST PODKLADU

Vlhkost měřená karbidovým hygrometrem (přístroj CM) nesmí překročit:

- 2,0 CM % u cementových potěrů
- 0,5 CM % u síranových (anhydritových) potěrů bez podlahového vytápění
- 0,3 CM % u síranových (anhydritových) potěrů s podlahovým vytápěním
- 1,0 CM % u sádrových omítek

POUŽITÍ V LODNÍM PRŮMYSLU (NAVAL)

Popis výrobku: základní nátěr palub tvořený vodnou disperzí akrylového polymeru a křemičitých plniv. Hmotnost nánosu (g/m²): 175 ± 25. Oblast použití: jako základní nátěr palub. Výrobek lze aplikovat na jakýkoli kovový podklad o tloušťce ≥ 3 mm.

5. PROVÁDĚNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, staticky stabilní a soudržný, čistý, bez nečistot, prachu a separačních prostředků.

Odstraňte látky, které mohou působit jako inhibitor přilnavosti, například olej, vosk, asfalt, barvu, ošetřovací přípravky, těsnicí nátěry, staré lepidlo apod., mechanickým kartáčováním, broušením nebo otryskáním. Síranové (anhydritové) potěry přebruste a před aplikací primeru odstraňte prach.

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte. Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu PRIMERU SUPERIOR kolmo (křížem) pěnovým nebo beránkovým válečkem nebo štětcem. Na savých i nesavých podkladech používejte výrobek tak, jak je, bez ředění.

DOBA SCHNUTÍ A POKLÁDKA OBKLADU

Primer po zaschnutí na dotek vyschne do průhledné modrošedé barvy. Nečekejte s pokládkou obkladu déle než 24 hodin.

- Na nesavých podkladech počkejte, až je primer zcela suchý, a teprve pak pokračujte v pokládce obkladu; doba schnutí je přibližně 1 hodina.
- Na savých podkladech lze obklady pokládat, jakmile je primer suchý na dotek; přibližně 5 minut.

Na povrchy ošetřené PRIMEREM SUPERIOR použijte pro pokládku obkladu zlepšené cementové lepidlo (C2).

6. DOSTUPNOST A CENA

DOSTUPNOST

Materiály LATICRETE® jsou dostupné po celém světě. Informace o distributorech poskytuje výrobce, LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico (www.laticrete.eu).

CENA

Úplné informace a cenu poskytne výrobce, LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico.

7. ZÁRUKA

Dodavatel zaručuje, že výrobek se za běžných podmínek použití nezhorší. Záruka platí jeden (1) rok. Další informace poskytnou technické služby výrobce. Viz 10. Evidence dokumentace:

- DS 230.13EU: 1letá záruka na výrobek
- DS 230.10EU: 5–10–15letá systémová záruka

8. ÚDRŽBA

Výrobky LATICRETE® a LATAPOXY® jsou kvalitní výrobky určené k provádění trvanlivých instalací bez nutnosti údržby. Funkčnost a trvanlivost však mohou záviset na správné údržbě podle použitých čisticích prostředků.

9. TECHNICKÉ SLUŽBY

TECHNICKÁ POMOC

Informace poskytuje linka technických služeb výrobce (kontakt je uveden na webu výrobce).

TECHNICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ LITERATURA

Technickou a bezpečnostní literaturu získáte na webu výrobce, www.laticrete.eu.

UPOZORNĚNÍ

Informace a pokyny v technickém listu, ačkoli vycházejí ze znalostí získaných dlouholetou aplikací, jsou orientační. LATICRETE® nemůže přímo ovlivnit způsob a podmínky provádění výrobků a nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z jejich provedení. Kdo chce výrobky LATICRETE® použít, měl by provést odpovídající zkoušky pro určení podmínek na stavbě. Uvedené výsledky jsou typické, ale odrážejí použité zkušební postupy. Skutečný výkon v praxi bude záviset na způsobu provedení a podmínkách na stavbě.

Na výrobky LATICRETE® se vztahuje záruka v mezích stanovených všeobecnými obchodními podmínkami výrobce a v mezích souladu s technickými specifikacemi a příslušnými certifikacemi, jak je výslovně uvedeno v technických listech, dokumentaci nebo příslušné technické dokumentaci.

10. EVIDENCE DOKUMENTACE

Další informace o výrobku jsou k dispozici na webu výrobce, laticrete.eu.