TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU

EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT

LATICRETE SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT je patentovaná vysoce výkonná epoxidová spárovací hmota, která nabízí výbornou barevnou stálost, trvanlivost, ochranu proti skvrnám a krásné plné spáry v snadno použitelné vzorci, který neklesá (non-sag).

Je určena pro slinutou a keramickou dlažbu, skleněné obklady a kámen v obytných i komerčních prostorách, v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, a je ideální pro opravy spár. Hodí se pro bazény, fontány a další aplikace ve vlhkém prostředí.

Má antimikrobiální ochranu Microban® a nikdy nevyžaduje impregnaci. Je dodávána jako sada 3,2 kg (díly A, B a C) v 52 barvách.



RG
třída dle EN 13888 a ISO 13007-3

EC1 PLUS
GEV-EMICODE, velmi nízké emise

GREENGUARD
certifikace nízkých emisí (UL 2818)

MICROBAN®
antimikrobiální ochrana

ŠÍŘKA SPÁRY	TŘÍDA	ZPRACOVATELNOST	POCHOZÍ	BALENÍ
1,5 až 12 mm	**RG**	**~ 80 minut**	**~ 24 hodin**	**sada 3,2 kg**
keramika, sklo, kámen	dle EN 13888 a ISO 13007-3	při 21 °C	plná zátěž 10 dní	díly A + B + C, výtěžnost 1,8 l

1. NÁZEV VÝROBKU

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

2. VÝROBCE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

3. POPIS VÝROBKU

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT je patentovaná vysoce výkonná epoxidová spárovací hmota, která nabízí vynikající barevnou stálost, trvanlivost, ochranu proti skvrnám a krásné plné spáry v snadno použitelné vzorci typu non-sag. Je vybavena antimikrobiální ochranou Microban® a nikdy nevyžaduje impregnaci.

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT je určena pro slinutou dlažbu, keramické obklady, skleněné obklady a kámen v obytných i komerčních aplikacích. Lze ji použít v interiéru i exteriéru na podlahy a stěny a je ideální pro opravy spár (přespárování). SPECTRALOCK® PRO GROUT je ideální pro bazény, fontány a další aplikace ve vlhkém prostředí.

POUŽITÍ

- Pro spáry šířky 1,5 až 12 mm u slinuté a keramické dlažby, skla, tenkých cihlových pásků a kamene
- Pro obytné i komerční použití
- Pro bazény, fontány a další aplikace ve vlhkém prostředí
- Ideální pro opravy spár (přespárování)
- Pro interiér, exteriér a aplikace pod vodou
- Pro stěny nebo podlahy

VÝHODY

- Odolná skvrnám* (Stainproof)
- Vylepšený vzorec non-sag pro stěny i podlahy

- Jednotná barva – bez skvrnitosti a stínování
- Nikdy nevyžaduje impregnaci
- Snadná údržba – lze vyčistit do původní barvy
- Splňuje požadavky ANSI A118.3, ISO 13007-3 RG a EN 13888 RG
- Překonává vlastnostmi cementové spárovací hmoty
- 80 minut zpracovatelnosti při 21 °C
- Vybavena antimikrobiální technologií na ochranu ošetřeného předmětu
- Ideální pro instalace v širokém rozsahu teplot
- Pevná, trvanlivá a odolná proti praskání
- Dobrá pro použití pod vodou – pro bazény, fontány a další vlhká prostředí
- K dispozici v 52 barvách plus 5 efektech DAZZLE™ (díl D)
- * Odolná skvrnám (jen v obytných instalacích) vůči běžným domácím čisticím prostředkům, tekutinám a dalším věcem. Veškeré rozlití ihned otřete.

VHODNÉ PODKLADY

- Skleněné obklady
- Keramické obklady
- Slinutá dlažba (porcelánová)
- Přírodní kámen

BALENÍ

- Sada 3,2 kg: díl A 0,35 kg, díl B 0,35 kg, díl C 2,5 kg (barevný prášek)
- Příslušenství: (1) houba
- Výtěžnost sady 3,2 kg: 1,8 l

ORIENTAČNÍ POKRYTÍ / SPOTŘEBA (KG/M²)

FORMÁT DLAŽDICE (CM)	TLOUŠŤKA (MM)	ŠÍŘKA SPÁRY 1 MM	ŠÍŘKA SPÁRY 2 MM	ŠÍŘKA SPÁRY 3 MM	ŠÍŘKA SPÁRY 5 MM
2 × 2	4	0,70	1,40	2,10	3,50
10 × 10	9	0,32	0,64	0,96	1,60
7,5 × 15	7	0,25	0,50	0,75	1,25
15 × 15	9	0,21	0,42	0,63	1,05
12 × 24	12	0,26	0,52	0,78	1,30
20 × 20	9	0,16	0,32	0,48	0,80
20 × 20	14	0,25	0,50	0,75	1,25
30 × 30	10	0,12	0,24	0,36	0,60
30 × 60	10	0,09	0,18	0,27	0,45
45 × 45	10	0,08	0,16	0,24	0,40
45 × 90	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60 × 60	10	0,06	0,12	0,18	0,30
60 × 120	10	0,04	0,08	0,12	0,20
120 × 120	10	0,03	0,06	0,09	0,15
15 × 80	10	0,14	0,28	0,42	0,70
20 × 150	10	0,10	0,20	0,30	0,50
20 × 170	10	0,10	0,20	0,30	0,50
60 × 60	20	0,12	0,24	0,36	0,60
100 × 100	6	0,02	0,04	0,06	0,10
150 × 300	6	0,01	0,02	0,03	0,05

Poznámka: Skutečná spotřeba se bude lišit podle podmínek na stavbě, skutečného formátu obkladu a provedené šířky spáry. Tip: Při spárování nesklovitých lomových dlaždic přidejte 10 %–15 %. Druhý sloupec je v originále bez popisku (tloušťka dlaždice v mm).

SKLADOVATELNOST

U továrně uzavřených nádob je zaručena první jakost po dobu uvedenou níže, pokud jsou skladovány při teplotě nad 0 °C (32 °F) a pod 35 °C (95 °F): díly A a B (kapaliny) – dva (2) roky; díl C (prášek) – bez omezení.* *Vysoká vlhkost zkracuje trvanlivost pytlovaného výrobku.

OMEZENÍ

- Nepoužívejte v prostorách vystavených agresivním chemikáliím ani v prostorách vystavených agresivnímu režimu čištění (např. čištění párou). Nepoužívejte na podlahy a patní části ve veterinárních klinikách, kotcích ani v aplikacích vystavených vysokým koncentracím potravinových a minerálních kyselin nebo v prostorách vystavených vysokým teplotám. Pro tyto prostory LATICRETE doporučuje spárovací hmotu splňující ANSI A118.5, například SPECTRALOCK® 2000 IG.
- Epoxidová spárovací hmota pro keramiku a kámen není náhradou hydroizolační membrány. Je-li hydroizolační membrána požadována, použijte hydroizolační membránu LATICRETE®.
- SPECTRALOCK PRO Premium Grout by neměla být používána na podlahy a patní části v prostorách přípravy potravin nebo čištění v komerčních a průmyslových kuchyních.
- Odolná skvrnám vůči běžným domácím čisticím prostředkům, tekutinám a dalším věcem. Veškeré rozlití ihned otřete. Odolnost skvrnám platí jen u obytných instalací.

UPOZORNĚNÍ

- Další bezpečnostní informace najdete v bezpečnostním listu.
- Nemíchejte kapalné díly A nebo B SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT s kapalnými díly A nebo B SPECTRALOCK PRO GROUT.
- Neinstalujte SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT vedle SPECTRALOCK PRO GROUT stejné barvy, aby nedošlo k možným odchylkám odstínu a struktury.
- NEPŘIDÁVEJTE do směsi vodu ani jiný materiál a nezřeďujte vodou. Mělo by to nepříznivý vliv na výrobek a zruší to všechny záruky.
- Chraňte hotovou práci před provozem do úplného vytvrzení.
- Kapalné složky SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT způsobují popáleniny kůže a vážné poškození očí. Zabraňte styku s očima a pokožkou.
- Při aplikaci používejte ochranné pomůcky (rukavice, oblečení s dlouhým rukávem a ochranné brýle). Při prvním kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- NEPOŽÍVEJTE. Nevdechujte prach. Používejte respirátor nebo protiprachovou masku. Více informací viz bezpečnostní list.
- Protože plynová propanová topidla způsobují žloutnutí epoxidových spárovacích hmot, nepoužívejte taková topidla nebo řádně odveďte všechny spaliny.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Chraňte před zamrznutím při vytvrzování.
- Světlé barvy mohou ztmavnout a tmavé barvy lehce vyblednout vlivem přímého UV záření v exteriérových aplikacích. Konkrétní doporučení pro exteriér konzultujte s technickými službami LATICRETE.
- SPECTRALOCK DAZZLE™ (Glow) není určen pro použití pod vodou.
- Maximální ochrany proti skvrnám se dosáhne za sedm dní při 21 °C (70 °F). Během této doby chraňte před působením kyselin (např. hořčice, salátových zálivek apod.) a silných čisticích prostředků. Chraňte spáry před nečistotami, stavební suti a znečištěním po dobu 7 dní při 21 °C (70 °F).
- SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT je pískovaná spárovací hmota. Použití pískovaných spárovacích hmot ve spárách < 3 mm (1/8") vede k hrubšímu povrchu ve srovnání s povrchem v širších spárách.
- SPECTRALOCK DAZZLE (Glow) může změnit barvu působením silných alkalických čisticích prostředků a kyselin. K čištění SPECTRALOCK PRO Premium Grout smíchané se SPECTRALOCK DAZZLE (Glow) použijte roztok mýdla a vody s neutrálním pH.
- Některé měkké leštěné mramory nebo choulostivé glazované či skleněné obklady mohou být SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT při pokládce poškrábány. Před spárováním celé plochy proveďte zkoušku na malé ploše.
- V parních místnostech nebo u aplikací pod vodou nechte SPECTRALOCK PRO Premium Grout vytvrzovat 10 dní při 21 °C (70 °F), než plochu uvedete do provozu a napustíte vodou. Více informací k těmto aplikacím najdete v TDS 192.
- Epoxidové pryskyřice mohou ovlivnit barvu bílých nebo porézních kamenů (jako White Carrara, Thassos White, Royal Danby apod.). Vyzkoušejte kompatibilitu kamene se směsí vody a čisticí přísady.
- Proveďte zkoušku na malé ploše, abyste ověřili kompatibilitu s kovovým nebo ocelovým obkladem.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

INFORMACE O EMISÍCH (VOC / LEED)

- Výrobek je certifikován pro nízké emise chemických látek (ULCOM/GG UL2818) v rámci certifikačního programu UL GREENGUARD pro chemické emise ze stavebních materiálů, povrchových úprav a vybavení (norma UL 2818) společností UL Environment.
- GEV EMICODE: EC1 Plus

PLATNÉ NORMY

- ISO 13007-3 RG
- EN 13888 RG
- ANSI A118.3
- ISO 9001:2015 – systém řízení jakosti

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

VLASTNOST	HODNOTA
Základ	epoxidové pryskyřice, kameniva, přísady

VLASTNOST	HODNOTA
Barva	viz vzorník barev
Sypná hmotnost	díl A: 1,1 g/cm³; díl B: 1,1 g/cm³; díl C: 1,6 g/cm³
Maximální velikost zrna	díl C: 0,71 mm
Hořlavost	ne
Klasifikace dle EN 13888	RG

VLASTNOST	HODNOTA	POŽADAVEK	ZKUŠEBNÍ METODA
Odolnost proti obrusu	~ 100 mm³	≤ 250 mm³	EN 12808-2
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní)	~ 35 N/mm²	≥ 30 N/mm²	EN 12808-3
Pevnost v tlaku (28 dní)	~ 50 N/mm²	≥ 45,0 N/mm²	EN 12808-3
Smrštění	~ 1,0 mm/m	≤ 1,5 mm/m	EN 12808-4
Nasákavost (po 240 min)	~ 0,05 g	< 0,1 g	EN 12808-5

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOST	HODNOTA
Konzistence	krémová pasta
Objemová hmotnost čerstvé směsi	1,60 g/cm³
Doba zpracovatelnosti	~ 80 minut
Teplota při aplikaci	od +5 °C do +35 °C
Poměr míšení	1 díl A : 1 díl B : 1 díl C (0,35 kg : 0,35 kg : 2,5 kg)
Doba do pochozí zátěže	~ 24 hodin
Doba do plného zatížení	10 dní*

(při 23 °C / 50 % RV) *pro maximální odolnost skvrnám

CHEMICKÁ ODOLNOST

REAGENCIE / CHEMIKÁLIE	TRVALÉ PŮSOBENÍ (7 DNÍ)	OBČASNÉ PŮSOBENÍ (24 HODIN)	KRÁTKODOBÉ POSTŘÍKÁNÍ (30 MIN)
Potraviny a nápoje			
Kyselina mléčná 5 % (mléko)	**R**	**R**	**R**
Kyselina octová 5 % (ocet)	**R**	**R**	**R**
Kyselina mravenčí 3 %	**NR**	**R**	**R**
Kyselina vinná 50 %	**R**	**R**	**R**
Kyselina třísloví 50 %	**R**	**R**	**R**
Etanol 10 % (víno, pivo)	**R**	**R**	**R**
Etanol 96 % (lihovina)	**NR**	**R**	**R**
Kyselina benzoová 5 %	**R**	**R**	**R**
Minerální kyseliny			
Kyselina sírová 20 %	**NR***	**R***	**R**
Čisticí prostředky			
Isopropanol (Windex)	**R**	**R**	**R**
Chlornan sodný 5 % (bělidlo)	**NR**	**R**	**R**
Chloroform	**NR**	**NR**	**NR**
Manganistan draselný 10 %	**R***	**R***	**R***
Manganistan draselný 1 %	**R***	**R***	**R***
Kyselina šťavelová 10 %	**R**	**R**	**R**
Rozpouštědla			
Xylen	**R**	**R**	**R**
Toluen	**NR**	**R**	**R**
Methylenchlorid	**NR**	**NR**	**NR**

REAGENCIE / CHEMIKÁLIE	TRVALÉ PŮSOBENÍ (7 DNÍ)	OBČASNÉ PŮSOBENÍ (24 HODIN)	KRÁTKODOBÉ POSTŘÍKÁNÍ (30 MIN)
Methanol	**NR**	**NR**	**R**
Hydroxid draselný (KOH) 45 % (Cascade)	**R**	**R**	**R**
MEK	**NR**	**NR**	**R**
Vody			
Destilovaná voda	**R**	**R**	**R**
Minerální voda	**R**	**R**	**R**
Mořská voda 3,5 %	**R**	**R**	**R**

*barva spárovací hmoty se může změnit

Chemická odolnost byla stanovena podle ASTM C267-1982. Definice chemické odolnosti: Postříkání (splash) – drobné rozlití rychle setřené, například v laboratoři. Občasné (intermittent) – působení chemikálií, kdy se úklid provádí několikrát denně, například v profesionální kuchyni. Trvalé (continuous) – silné působení chemikálií, kdy se úklid provádí méně často, například v průmyslovém potravinářském závodě. R = doporučeno (optimální odolnost), NR = nedoporučeno (špatná odolnost).

POZNÁMKA PRO PROJEKTANTA: Pro občasné působení reagencií při teplotách nad 32 °C (90 °F) použijte doporučení pro trvalé působení.

Specifikace se mohou měnit bez upozornění. Uvedené výsledky jsou typické, ale odrážejí použité zkušební postupy. Skutečný výkon na stavbě bude záviset na způsobu provádění a podmínkách na stavbě.

5. PROVÁDĚNÍ

NEŽ ZAČNETE

Dobu zpracovatelnosti ovlivňuje mnoho proměnných, včetně konzistence směsi, teploty povrchu a prostředí. Teplejší klima například zkracuje dobu zpracovatelnosti, chladnější podmínky ji prodlužují.

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT je pískovaná spárovací hmota. Použití pískovaných spárovacích hmot ve spárách užších než 3 mm vede k hrubší struktuře povrchu ve srovnání se širšími spárami. SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT, stejně jako jiné pískované spárovací hmoty, může „poškrábat“ skleněné obklady, měkký nebo leštěný mramor a kámen, měkce glazované a ručně vyráběné obklady. Vyzkoušejte hmotu na malé ploše, abyste ověřili kompatibilitu.

Vyzkoušejte kompatibilitu kamene se směsí vody a čisticí přísady. Epoxidové pryskyřice mohou ovlivnit barvu bílých nebo světlých porézních kamenů (jako bílý carrarský, thassos white, royal danby apod.).

Nepřidávejte do směsi vodu ani jiné materiály. Nezřeďujte vodou. Mělo by to nepříznivý vliv na výrobek a zruší to všechny záruky.

Úklid je rozhodující. Na úvodní a závěrečné omytí mějte připravené 2 kbelíky čisté vody.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ujistěte se, že povrch obkladu nemá zbytkový film z lepicího materiálu. Použití povrchového impregnačního přípravku nebo separátoru spár na nesklovitou slinutou dlažbu, abrazivní, protiskluzné nebo hrubé obklady či porézní obklady nebo kamenné povrchy před spárováním usnadní čištění.

Před zahájením spárování odstraňte ze spár distanční kříže a nečistoty a odstraňte prach a špínu vlhkou houbou. Ve spárách nenechávejte stát vodu. Teplota povrchu při pokládce musí být nad 4 °C (40 °F) a pod 35 °C (95 °F).

Poznámka: při spárování v horkém počasí viz TDS 176 Pokládka obkladů a spárování v horkém počasí.

MÍCHÁNÍ

Vylijte celý obsah dílů A a B do čistého kbelíku. Důkladně promíchejte a dbejte na to, abyste seškrábli i dno kbelíku. Míchejte špachtlí nebo mixérem na nízké otáčky (< 300 ot./min). Po smíchání dílů A a B přidejte prášek z dílu C a důkladně promíchejte mixérem na nízké otáčky. SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT je navržen tak, aby se ve většině aplikací použil všechen prášek z dílu C. U úzkých spár < 3 mm však můžete použít až 10 % prášku z dílu C, abyste dosáhli hladší směsi.

MÍCHÁNÍ S DÍLEM D SPECTRALOCK® DAZZLE™: Použijete-li prášek DAZZLE™ (díl D), vmíchejte prášek dílu D DAZZLE do smíchaných kapalin (díl A a díl B) před přidáním barevného prášku dílu C. Použijte 2,5 kelímku dílu D DAZZLE na celou sadu (tj. sadu 3,2 kg). Míchejte opatrně, prášek dílu D DAZZLE je lehký a snadno se vznáší ve vzduchu.

Po smíchání přidejte barevný prášek dílu C a ponechte stranou množství přibližně rovné nebo o něco větší než objem použitého prášku dílu D DAZZLE. K odměření zadrženého barevného prášku dílu C použijte prázdný kelímek od dílu D DAZZLE.

POZNÁMKA: Při použití prášku dílu D DAZZLE nebudete moci přidat všechen barevný prášek dílu C. Míchejte do požadované konzistence.

APLIKACE (SPÁROVÁNÍ)

Po vyčištění povrchů nechte před spárováním důkladně oschnout. Hmotu nanášejte ostrou, pevnou gumovou stěrkou. Hmotu protahujte úhlopříčně přes spáry a spáry zcela vyplňte. Přebytečnou hmotu z povrchu obkladu „odřízněte“ hranou stěrky držené v úhlu

90° jako stěrka na okna, tahem úhlopříčně, aby se hmota z vyplněných spár nevytahovala.

APLIKACE NA STĚNÁCH

Místo houby může při odstraňování přebytečné hmoty a uhlazování spár užších než 3 mm na stěnách pomoci použití vlhkého, dobře vyždímaného, složeného froté ručníku. Při použití složeného froté ručníku používejte lehký tlak.

ÚVODNÍ OMYTÍ

Připravte čistou vodu (2 kbelíky) a 2 čisté houby. Po spárování lze čištění provést za 20 min. po aplikaci (v každém případě do jedné hodiny od počátečního smíchání hmoty). Při nízkých teplotách (chladno) počkejte déle. Namočte čistou houbu do vody a otírejte spáry bez vyždímání. Vodu měňte přibližně každých 5 m². Čistěte houbou kruhovými pohyby, odstraňte zbytky hmoty z obkladů a vyhlaďte hmotu ve spárách. Poté s dobře vyždímanou houbou proveďte úhlopříčné tahy, abyste odstranili poslední zbytky vody z prvního omytí. Houbu po každém tahu vypláchněte. Houby vyhoďte, jakmile se vlivem zbytků hmoty stanou „lepkavými“. Během čištění kontrolujte práci, případná nízká místa opravte přidáním trochy tmelu a ihned jej uhlaďte velkým množstvím vody. Poté přetáhněte čistou houbu úhlopříčně přes vydrhnuté plochy, abyste odstranili pěnu a zbytky. Každou stranu houby použijte pouze jednou před vypláchnutím a vodu a směs čisticí přísady měňte nejméně každých 4,6 m² při použití více jednotek nebo sad.

ZÁVĚREČNÁ KONTROLA A ČIŠTĚNÍ

Závěrečné čištění začněte přibližně 1 hodinu po úvodním omytí. Postupujte stejně jako při úvodním omytí. Často vyplachujte čistou houbou.

Nechte vyčištěné plochy oschnout a zkontrolujte povrch obkladu/kamene. Při přetrvávajícím filmu/závoji spárovací hmoty (do 24 hodin) vydrhněte plochu směsí 7,5 litru čisté vody a 118 ml bílého octa. Na leštěném kameni proveďte zkoušku na malé ploše. Opláchněte čistou vodou a nechte povrch oschnout. Zkontrolujte povrch spár a podle potřeby opravte čerstvě namíchanou hmotou. Na rozdíl od závoje cementové spárovací hmoty, který lze druhý den odleštit, může být film/závoj SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT, který se nechá vytvrdnout na povrchu obkladu, obtížné odstranit. Povrch obkladu zkontrolujte při dostatečném osvětlení po jeho oschnutí. Pokud film/závoj vytvrdl a je obtížné jej odstranit, použijte STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER.

Chraňte hotový povrch před provozem nejméně 24 hodin při 21 °C. Nevystavujte spáry kyselým čisticím prostředkům po dobu 7 dní. Nechte hmotu vytvrdnout 10 dní při 21 °C před použitím v aplikacích pod vodou nebo v parních místnostech. Více informací viz technický list LATICRETE 192.

BARVY

Barvy odpovídají vzorníku výrobce (52 barev, díl C je barevný prášek).

03 SILK	**04** ARCTIC BLUE	**05** PASTEL BLUE	**06** LIMEADE
07 LEMONADE	**08** CHERRY RED	**13** LICHEN	**14** MOSS
16 SILTSTONE	**17** MARBLE BEIGE	**18** SAUTERNE	**22** MIDNIGHT BLACK
23 ANTIQUE WHITE	**24** NATURAL GREY	**27** HEMP	**30** SAND BEIGE
32 TURQUOISE	**33** BOSTON FERN	**34** SANDSTONE	**35** MOCHA
36 COPPER BEACH	**37** CHAMBRAY	**38** RIVER ROCK	**39** MUSHROOM
40 LATTE	**41** KASHMIR	**42** PLATINUM	**43** CHOCOLATE TRUFFLE
44 BRIGHT WHITE	**45** RAVEN	**46** QUARRY RED	**47** CINNAMON
50 SEA GLASS	**52** TOASTED ALMOND	**53** TWILIGHT BLUE	**55** TAWNY
56 DESERT KHAKI	**57** HOT COCOA	**58** TERRA COTTA	**59** ESPRESSO
60 DUSTY GREY	**61** PARCHMENT	**66** CHESTNUT BROWN	**67** AUTUMN GREEN
78 STERLING SILVER	**81** BUTTER CREAM	**85** ALMOND	**88** SILVER SHADOW
89 SMOKE GREY	**90** LIGHT PEWTER	**91** SLATE GREY	**92** SALTILLO

6. DOSTUPNOST A CENA

DOSTUPNOST

Materiály LATICRETE® jsou dostupné po celém světě. Informace o distributorech poskytuje výrobce, LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico (www.laticrete.eu).

CENA

Úplné informace a cenu poskytne výrobce, LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico.

7. ZÁRUKA

Dodavatel zaručuje, že výrobek se za běžných podmínek použití nezhorší. Záruka platí jeden (1) rok. Další informace poskytnou technické služby výrobce. Viz 10. Evidence dokumentace:

- 1letá záruka na výrobek
- 5–10–15letá systémová záruka

8. ÚDRŽBA

Výrobky LATICRETE® a LATAPOXY® jsou kvalitní výrobky určené k provádění trvanlivých instalací bez nutnosti údržby. Funkčnost a trvanlivost však mohou záviset na správné údržbě podle použitých čisticích prostředků.

LATICRETE doporučuje používat povrchové přípravky STONETECH® k ochraně, čištění a zvýraznění kamene, zdiva, obkladů a spár. Pro film/závoj epoxidu, který na povrchu obkladu vytvrdl a je obtížné jej odstranit, použijte STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER.

9. TECHNICKÉ SLUŽBY

TECHNICKÁ POMOC

Informace poskytuje linka technických služeb výrobce (kontakt je uveden na webu výrobce).

TECHNICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ LITERATURA

Technickou a bezpečnostní literaturu získáte na webu výrobce, www.laticrete.eu.

UPOZORNĚNÍ

Informace a pokyny v technickém listu, ačkoli vycházejí ze znalostí získaných dlouholetou aplikací, jsou orientační. LATICRETE® nemůže přímo ovlivnit způsob a podmínky provádění výrobků a nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z jejich provedení. Kdo chce výrobky LATICRETE® použít, měl by provést odpovídající zkoušky pro určení podmínek na stavbě. Uvedené výsledky jsou typické, ale odrážejí použité zkušební postupy. Skutečný výkon v praxi bude záviset na způsobu provedení a podmínkách na stavbě.

Na výrobky LATICRETE® se vztahuje záruka v mezích stanovených všeobecnými obchodními podmínkami výrobce a v mezích souladu s technickými specifikacemi a příslušnými certifikacemi, jak je výslovně uvedeno v technických listech, dokumentaci nebo příslušné technické dokumentaci.

10. EVIDENCE DOKUMENTACE

Další informace o výrobku jsou k dispozici na webu výrobce, laticrete.eu.