TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU · LATICRETE

PENETRAČNÍ IMPREGNACE NA VODNÍ BÁZI PROTI SKVRNÁM STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

Dokument výrobce DS-2820-0121 · F.7.3.12 – 0315

POPIS VÝROBKU

STONETECH BULLETPROOF® SEALER je prémiová penetrační impregnace na vodní bázi, určená k poskytnutí maximální ochrany proti nejodolnějším skvrnám od olejů a vodních roztoků.

Tato profesionální impregnace účinně proniká do nejporéznějších povrchů z přírodního kamene, obkladů, zdiva a spár v interiérech i exteriérech a nemění přirozený vzhled povrchu. Jde o vysoce výkonnou a bezpečnější alternativu impregnací na bázi rozpouštědel, STONETECH BULLETPROOF SEALER je lepší pro vás i pro životní prostředí.

Výborně se hodí na intenzivně zatěžované plochy, jako jsou pracovní desky, obklady za kuchyňskou linkou, vstupy, podlahy a stěny.



VÝROBCE
LATICRETE

BALENÍ
1 l × 12 ks v krabici,
5 l × 4 ks v krabici.

POUŽITÍ

- Pro vnitřní i vnější použití
- Pracovní desky
- Obklady za kuchyňskou linkou
- Podlahy
- Stěny
- Intenzivně zatěžované plochy, např. vstupy

VÝHODY A VLASTNOSTI

- Nabízí maximální ochranu proti skvrnám
- Nejlepší ochrana pro nejporéznější přírodní kámen, obklady, zdivo a spáry
- Zachovává původní vzhled povrchu
- Receptura na vodní bázi je lepší pro vás i pro životní prostředí
- Pro vnitřní i vnější použití
- Profesionální kvalita

VHODNÉ PODKLADY

Žula | Mramor | Broušený (honed) mramor | Přírodní kámen | Křemenec (quartzite) | Travertin | Pískovec | Saltillo | Modrý kámen (bluestone) | Kamenné desky (flagstone) | Spárovací hmota

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	HODNOTA
Číslo výrobku	24-D15130588-1, 24-D15130595-5
Skupenství	kapalina
Barva	čirá / lehce nažloutlá
Zápach	alkohol

VLASTNOST	HODNOTA
pH	5
Obsah VOC	0 g/l
Spotřeba	~8–12 m² na 1 l; spotřeba se mění podle pórovitosti a nasákavosti povrchu
Předpokládaná životnost	až 5 let na vnitřních plochách, až 3 roky na venkovních plochách; pro nejlepší výsledek obnovujte impregnaci ročně
Teplota povrchu při aplikaci	10 °C až 26 °C
Doba vsakování	10–15 minut
Plné vytvrzení	24–72 hodin
Balení	1 l × 12 ks v krabici; 5 l × 4 ks v krabici
Dostupnost v zemích	Evropa včetně České republiky a Slovenska

Specifikace se mohou bez upozornění změnit. Uvedené výsledky jsou typické a odpovídají použitým zkušebním postupům. Skutečné vlastnosti v praxi závisí na způsobu aplikace a podmínkách na stavbě.

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

2 roky v továrně uzavřených obalech při teplotě nad 10 °C (50 °F) a pod 32 °C (90 °F). Skladujte pouze v originálním obalu. Nezmrazujte a neskladujte nad 38 °C (100 °F).

APLIKACE – PŘÍPRAVA

- Před použitím celý štítek přečtěte. Používejte pouze podle návodu.
- Vždy vyzkoušejte na malém nenápadném místě s 24hodinovou dobou vytvrzení, abyste zjistili snadnost aplikace a požadovaný výsledek. Nové spárování nechte před aplikací vytvrdnout nejméně 72 hodin.
- Povrch musí být čistý a bez vosků a nátěrů. Teplota povrchu má být mezi 10 °C a 26 °C. Zajistěte dobré větrání při aplikaci a až do zaschnutí povrchu. Děti a domácí zvířata držte mimo prostor, dokud ošetřený povrch nezaschne.

POSTUP

1. Zkontrolujte, zda je uzávěr uzavřen a těsný, a před použitím dobře protřepejte.
2. Zakryjte plochy, které se nemají ošetřit.
3. Hojně naneste rovnoměrnou vrstvu impregnace STONETECH® BULLETPROOF SEALER lakovacím tamponem, válečkem nebo štětcem.
4. Nechte impregnaci vsakovat do povrchu 10–15 minut. Během této doby udržujte povrch vlhký impregnací a podle potřeby přidávejte další. NENECHTE IMPREGNACI NA POVRCHU ÚPLNĚ ZASCHNOUT.
5. Celý povrch důkladně otřete dosucha čistými savými utěrkami.
6. U porézních a savých povrchů může být potřeba druhá vrstva. Pokud je druhá vrstva nutná, naneste ji do 30–40 minut od první aplikace postupem podle kroků 3–5.
7. Pokud se objeví zbytky impregnace, dotčenou část povrchu znovu navlhčete impregnací. Povrch rozrušte bílou nylonovou čisticí podložkou, aby se zbytky uvolnily, a otřete dosucha čistou savou utěrkou.
8. Plné vytvrzení nastane za 24–72 hodin. Musí-li být povrch používán dříve, zakryjte ošetřený povrch červeným ochranným papírem (red rosin paper), dokud nenastane plné vytvrzení.
9. Nářadí použité při aplikaci čistěte vodou.

UPOZORNĚNÍ

Další bezpečnostní informace viz bezpečnostní list (SDS).

Skladování a manipulace: Skladujte pouze v originálním obalu. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Nezmrazujte a neskladujte nad 38 °C (100 °F). Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí použité při aplikaci čistěte vodou.

ÚDRŽBA

Pro běžnou každodenní údržbu nejsou potřeba silně alkalické, kyselé, amoniakové ani abrazivní čisticí prostředky a ty mohou také poškodit impregnaci a nepříznivě ovlivnit odolnost proti skvrnám. Pro běžné čištění obkladů a kamene se doporučuje čisticí prostředek s neutrálním pH, například STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Na odolné nebo těžko odstranitelné nečistoty

použijte STONETECH KLENZALL™ CLEANER, nylonovou čisticí podložku nebo kartáč s dlouhou rukojetí a tuhými štětinami. Upozornění: před použitím jakéhokoli čisticího prostředku na obkladu, kameni apod. vyzkoušejte přípravek na nenápadném místě nebo na zbytku dlaždice, zda přinese požadovaný výsledek. Další informace viz TDS 262 Příručka péče o kámen a obklady.

ZÁRUKA

Dodavatel zaručuje, že se výrobek za běžných podmínek používání nezhorší. Záruka platí jeden (1) rok. Další informace poskytne technický servis. Související dokument: DS230.13EU – 1 rok záruka na výrobek (EN).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- DS 230.13EU: 1 rok záruka na výrobek
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262: Příručka péče o kámen a obklady

DOSTUPNOST A CENA

Materiály LATICRETE® jsou dostupné celosvětově. Informace o dostupnosti a ceně poskytne prodejce výrobků LATICRETE.

Upozornění: Informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu, ačkoli vycházejí ze znalostí získaných mnohaletým používáním, je třeba považovat pouze za orientační. LATICRETE® nemůže přímo kontrolovat podmínky provádění a způsoby aplikace, a proto nenese odpovědnost za nic, co z nich vyplývá. Kdo chce výrobky LATICRETE® používat, musí provést vhodné zkoušky na stavbě, aby určil jejich vhodnost pro zamýšlené použití. Na naše výrobky se vztahuje záruka v mezích našich všeobecných prodejních podmínek a v mezích shody našich výrobků s technickými specifikacemi a platnými certifikacemi, jak je výslovně uvedeno v technických listech nebo v příslušné technické dokumentaci, kterou k výrobkům výslovně dodáváme. Technické listy podléhají změnám bez upozornění. Český překlad technického listu výrobce.