profiobklady.cz
+420 737 246 887 · info@profiobklady.cz

TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU · LATICRETE

BARVU ZVÝRAZŇUJÍCÍ PENETRAČNÍ IMPREGNACE NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL

STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER

Dokument výrobce DS-2185-0321 · F.7.3.12 – 0315

POPIS VÝROBKU

STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER je penetrační impregnace zvýrazňující barvu, která poskytuje maximální ochranu barvy a proti skvrnám na přírodním kameni, zdivu a spárách. Prohlubuje přirozeně sytou barvu porézních povrchů, aniž by změnila povrchovou úpravu, a proniká hluboko, aby je chránila před zašpiněním.

Tato impregnace na bázi rozpouštědel je profesionální kvality, odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření a je určena pro vnitřní i venkovní použití. Výborně se hodí k umocnění vzhledu kamenné podlahy nebo k oživení opotřebovaného povrchu.



VÝROBCE
LATICRETE

BALENÍ
1 l × 12 ks v krabici,
5 l × 4 ks v krabici.

POUŽITÍ

- Pro vnitřní i vnější použití
- Pracovní desky
- Obklady za kuchyňskou linkou
- Podlahy
- Stěny

VÝHODY A VLASTNOSTI

- Prohlubuje barvu porézního přírodního kamene, zdiva a spár
- Maximální ochrana proti skvrnám s „mokrým efektem“, bez lesku
- Odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření
- Snadné použití, receptura na bázi rozpouštědel
- Profesionální kvalita
- Pro vnitřní i vnější použití

VHODNÉ PODKLADY

Žula | Pískovec | Břidlice | Vápenec | Travertin | Modrý kámen (bluestone) | Kamenné desky (flagstone) | Tumblovaný (omílaný) kámen | Strukturovaný mramor | Strukturovaný kámen | Spárovací hmota

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	HODNOTA
Číslo výrobku	24-D12446631-1, 24-D12446631-5
Skupenství	kapalina
Zápach	slabý uhlovodíkový

VLASTNOST	HODNOTA
Barva	čirá
Obsah VOC	<605 g/l
Spotřeba	až 11 m² na 1 l*; až 55 m² na 5 l* (*podle pórovitosti kamene)
Předpokládaná životnost	až 5 let
Teplota povrchu při aplikaci	10 °C až 27 °C
Doba vsakování	15–20 minut
Plné vytvrzení	24–72 hodin
Provoz po aplikaci	nevstupovat na povrch 6–8 hodin
Balení	1 l × 12 ks v krabici; 5 l × 4 ks v krabici
Dostupnost v zemích	Evropa včetně České republiky a Slovenska

Specifikace se mohou bez upozornění změnit. Uvedené výsledky jsou typické a odpovídají použitým zkušebním postupům. Skutečné vlastnosti v praxi závisí na způsobu aplikace a podmínkách na stavbě.

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

2 roky v továrně uzavřených obalech při teplotě nad 10 °C (50 °F) a pod 32 °C (90 °F). Skladujte pouze v originálním obalu. Nezmrazujte a neskladujte nad 38 °C (100 °F).

APLIKACE – PŘÍPRAVA

- Před použitím celý štítek přečtěte. Používejte pouze podle návodu.
- Vždy vyzkoušejte na malém nenápadném místě s 24hodinovou dobou vytvrzení, abyste zjistili snadnost aplikace a požadovaný výsledek. Nové spárování nechte před aplikací vytvrdnout nejméně 72 hodin.
- Povrch musí být čistý, bez vosků, nátěrů a dřívějších impregnací a musí být 24–72 hodin suchý. Teplota povrchu má být mezi 10 °C a 27 °C. Zajistěte dobré větrání při aplikaci a až do zaschnutí ošetřeného povrchu. Děti a domácí zvířata držte mimo prostor, dokud ošetřený povrch nezaschne.
- Způsob aplikace: u malých ploch použijte lakovací tampon, váleček nebo štětec. U větších ploch použijte zahradní tlakový postřikovač (pump-up), dostupný v zahradnictví, železářství nebo ve stavebninách. Nepoužívejte motorový rozprašovač. Motorové rozprašovače vytvářejí velké množství přestřiku, což vede k plýtvání přípravkem a nutnosti dalšího úklidu. Zahradní tlakový postřikovač snižuje riziko nadměrné expozice výparům a dává lepší výsledky. Impregnaci rozetřete rovnoměrně po celém povrchu. Nerovnoměrné vsáknutí způsobí skvrnitý vzhled.

POSTUP

1. Zakryjte všechny plochy, které se nemají ošetřit.
2. Hojně naneste rovnoměrnou vrstvu impregnace STONETECH® ENHANCER PRO SEALER™ lakovacím tamponem, válečkem, štětcem nebo zahradním tlakovým postřikovačem. Nepoužívejte motorový rozprašovač, utěrku ani houbu. Před použitím neřeďte. Další pokyny viz Způsob aplikace.
3. Nechte impregnaci vsakovat do povrchu 15–20 minut. Hustší materiál může potřebovat delší dobu. NENECHTE PŘEBYTEČNOU IMPREGNACI NA POVRCHU ZASCHNOUT. Pokud se přebytečná impregnace z povrchu neodstraní, mohou vzniknout zbytky, které bude nutné odstranit mechanicky.
4. Povrch důkladně otřete několika suchými hadry, aby se odstranila veškerá přebytečná impregnace.
5. U savějších povrchů nebo je-li požadován tmavší vzhled může být potřeba druhá vrstva. Impregnace se nanáší jednu hodinu po zahájení první aplikace postupem podle kroků 2–4.
6. Plné vytvrzení nastane po 24–72 hodinách. Po aplikaci se 6–8 hodin vyhněte provozu na povrchu. Musí-li provoz začít dříve, zakryjte podlahu červeným ochranným papírem (red rosin paper), dokud nenastane plné vytvrzení. Při nanášení druhé vrstvy červený papír potřeba není.
7. Po dokončení práce ihned uklidťte. Hadry a nářadí zvlhčené přípravkem mohou být hořlavé. Nářadí čistěte technickým benzínem (mineral spirits) a nechte uschnout v dobře větraném prostoru. Hadry nechte uschnout v dobře větraném prostoru mimo dosah dětí a zvířat. Po uschnutí je likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

OMEZENÍ

- NEPOUŽÍVEJTE na leštěnou nebo jemně broušenou (honed) žulu či mramor. Výrobek je vhodný pouze pro strukturované, neprůhledné nebo antikizované povrchy.
- Na saltillu a terakotě proveďte zkoušku na vzorku, abyste zjistili vhodnost a přijatelnost výsledku vzhledem k proměnlivosti povrchu.

UPOZORNĚNÍ

Další bezpečnostní informace viz bezpečnostní list (SDS).

Skladování a manipulace: Skladujte pouze v originálním obalu. HOŘLAVÁ KAPALINA A PÁRY. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. PŘI POŽITÍ A VSTUPU DO DÝCHACÍCH CEST MŮŽE BÝT SMRTELNÉ. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Může způsobit ospalost nebo závratě. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Nezmrazujte a neskladujte nad 38 °C (100 °F). Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsah a obaly likvidujte v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpady.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí čistěte technickým benzínem (mineral spirits) a nechte uschnout v dobře větraném prostoru.

ÚDRŽBA

Pro běžnou každodenní údržbu nejsou potřeba silně alkalické, kyselé, amoniakové ani abrazivní čisticí prostředky a ty mohou také poškodit impregnaci a nepříznivě ovlivnit odolnost proti skvrnám. Pro běžné čištění obkladů a kamene se doporučuje jemný čisticí prostředek s neutrálním pH, například STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Na odolné nebo těžko odstranitelné nečistoty použijte STONETECH KLENZALL™ CLEANER a nylonovou čisticí podložku nebo kartáč s dlouhou rukojetí a tuhými štětinami. Upozornění: před použitím jakéhokoli čisticího prostředku na obkladu, kameni apod. vyzkoušejte přípravek na nenápadném místě nebo na zbytku dlaždice, zda přinese požadovaný výsledek. Další informace viz TDS 262 Příručka péče o kámen a obklady.

ZÁRUKA

Dodavatel zaručuje, že se výrobek za běžných podmínek používání nezhorší. Záruka platí jeden (1) rok. Další informace poskytne technický servis. Související dokument: DS230.13EU – 1 rok záruka na výrobek (EN).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- DS 230.13EU: 1 rok záruka na výrobek
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262: Příručka péče o kámen a obklady

DOSTUPNOST A CENA

Materiály LATICRETE® jsou dostupné celosvětově. Informace o dostupnosti a ceně poskytne prodejce výrobků LATICRETE.

Upozornění: Informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu, ačkoli vycházejí ze znalostí získaných mnohaletým používáním, je třeba považovat pouze za orientační. LATICRETE® nemůže přímo kontrolovat podmínky provádění a způsoby aplikace, a proto nenese odpovědnost za nic, co z nich vyplývá. Kdo chce výrobky LATICRETE® používat, musí provést vhodné zkoušky na stavbě, aby určil jejich vhodnost pro zamýšlené použití. Na naše výrobky se vztahuje záruka v mezích našich všeobecných prodejních podmínek a v mezích shody našich výrobků s technickými specifikacemi a platnými certifikacemi, jak je výslovně uvedeno v technických listech nebo v příslušné technické dokumentaci, kterou k výrobkům výslovně dodáváme. Technické listy podléhají změnám bez upozornění. Český překlad technického listu výrobce.